



人人需要阳光, 天天期盼日出

## TB-15 底漆乳液

### 一、产品简介:

本品选用进口不含烷基酚聚氧乙烯醚(AP-FREE)类环保型优质助剂和特种功能性单体研制开发的新一代不含烷基酚聚氧乙烯醚(AP-FREE)的新型抗碱乳液, 具有较好的钙离子稳定性、机械稳定性, 特别改进了乳液的粒径, 使得涂料的流平性能及其与涂料配伍性得到很大提高, 具有优异的抗碱性、附着力、耐水性以及低透水性。

### 二、应用特点:

本品广泛应用于内外墙的底漆, 推荐用于成膜型底漆。

### 三、典型特性:

| 序号 | 项 目            | 指标        | 检测方法      |
|----|----------------|-----------|-----------|
| 1  | 外观             | 乳白色微带兰相液体 | 目测        |
| 2  | 固体含量, %        | 46.0-48.0 | GB/T20623 |
| 3  | 粘度(23±1℃)mPa.S | 500-2000  | GB/T20623 |
| 4  | PH 值           | 7-9       | GB/T20623 |
| 5  | 玻璃化温度,℃        | 28        | 计算值       |
| 6  | 最低成膜温度,℃       | 25        | GB/T9267  |

### 四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光的直接照射, 在 5-35℃ 条件下运输和贮存, 在效贮存期自包装之日起为半年。

### 五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。